



Technický list TL 06.70 Štuková omietka

Produkt

Je hotová namiešaná štuková omietka, ktorá sa používa predovšetkým na zhotovenie finálnych úprav stien, na opravy starých omietok alebo na povrchy ako je hladký betón, pórobetón. Pri použití v menej náročných objektoch môže nahradzovať pre svoju belosť základný maliarsky náter.



Vlastnosti

- Jednoduchá aplikácia
- Okamžite použiteľná, odpadá príprava miešania na stavenisku
- Stále rovnaká konzistencia

Použitie

- Interiéry a exteriéry
- Na rekonštrukcie panelových bytov po odstránení tapiet, pri opravách stien alebo pri opravách starých omietok pred maľovaním
- Pri dokončovacích prácach po zaschnutí jadrových omietok
- Na nanášanie na povrchy ako je hladký betón, pórobetón

Technické vlastnosti

Základ	Kremičitý piesok, hydroxid vápenatý, akrylátová disperzia, voda		
Objemová hmotnosť	kg/m ³	≈ 1900	
Aplikačné teploty	°C	+ 5 / +30	
Ekvivalentná difúzna hrúbka (s _d)	m	0,08	
Priepustnosť vodnej pary	g/m ² .d	275,88	
Klasifikácia priepustnosti vodnej pary - trieda	-	V ₁ – vysoká	STN EN 1062-1
Koeficient rýchlosti prenikania vody	kg/m ² .h ^{0,5}	3,29	
Trieda permeability vody v kvapalnej fáze	-	W ₁ – vysoká	STN EN 1062-1 tab. 5
Pretierateľnosť	týždne	3-4	
Súdržnosť	MPa	1,5	STN EN 1542
Zrornosť omietky	mm	0,4	
Spotreba	kg/m ²	1,5 – 2,0	Pri hrúbke 3 mm
Skladovateľnosť	mesiace	24	pri teplotách +5 / + 25 °C

Balenie

- Vedro 4 kg
- Vedro 8 kg
- Vedro 14 kg
- Vedro 25 kg

Farba

- Biela až šedobiela



Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Podklad je nutné pred aplikáciou vyrovnať a vyspraviť obvyklým spôsobom (zatmeliť väčšie diery a škáry, odstrániť nežiadúce výstupky, zbaviť podklad všetkých nečistôt, mastnoty a prachu). Vyčnievajúce kovové prvky je nutné opatriť antikorozióznym náterom. Pri nasiakavých podkladoch je potrebné použiť Penetračný náter S-T70 alebo Hĺbkovú penetráciu. Pri veľmi hladkých paneloch je vhodné použiť Beton Kontakt (pri nasiakavom podklade) alebo Adhézny mostík (pri nenasiakavom podklade).

Spracovanie

Štuková omietka sa nanáša v tenkej vrstve na steny a stropy pomocou murárskej nerezovej stierky smerom zdola hore. Po čiastočnom zatuhnutí nanesej hmoty sa celková plocha vyhladí krúživými pohybmi pomocou molitanového alebo filcového hladidla. Pred maliarskymi prácami odporúčame nechať povrch vyzrieť minimálne 4 týždne.

Upozornenie

Nevhodné používať pri teplotách pod +5 °C a priameho slnečného žiarenia – chrániť pred rýchlym vysušením (viď aplikačná teplota).

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Aktualizácia

Aktualizované dne: 22.02.2021

Vyhotovené dňa: 18.10.2006

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na našich skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.