

TECHNICKÝ LIST

Revize dne: 4.1.2019

KONVERTOR RZI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Objednací číslo: | 26060 |
| Určený způsob použití: | Opravy automobilů / Ochranný nátěr |
| Obecná charakteristika: | Tento nový produkt je antikorozní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice. Převádí rez na ochrannou vrstvu, které zároveň funguje jako základní nátěr. Po úplném vytvrzení (12-24 hodin) je rez neutralizována a povrch může být přelakován. |
| Povrchy: | Vhodné pro plechy, železo, ocel |
| Předúprava/čištění: | Odstraňte uvolněnou rez, nečistoty a mastnotu. Očistěte pomocí silikonového odmašťovače. |
| Charakteristika: | <ul style="list-style-type: none">• Rez je neutralizovaná a chemicky přeměněna.• Bojuje proti korozi. Vhodné pro efektivní ošetření a prevence proti korozi.• Dlouhodobá ochrana proti korozi a působí jako základní nátěr v jedné operaci.• Odolný ochranný nátěr. |
| Barva/Stupeň lesku: | Transparentní |
| Příprava: | Silně protřepávejte plechovku, dokud se kuličky volně nepohybují. |
| Aplikace: | Proveďte kontrolní nástřík. Stříkejte ze vzdálenosti cca 20–25 cm. Aplikujte 3-4 nátěry, které nechte mezi sebou zaschnout 3-5 min. |
| Flash-off: Po použití: | 3-5 minut mezi nátěry Otočte plechovku dnem vzhůru a několikrát prostříkněte. Zabráníte tak ucpání trysky. |



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

Doba schnutí: na dotek: 12-24 hodin
přetíratelný: 24 hodin

Podmínky zpracování:

Od +15°C a do 65% relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování:

V těsně uzavřených originálních nádobách, po dobu nejméně 10 let.

Regulace VOC:

Mezní hodnota ES pro výrobek (kat.B/e): 840g/l (2007)

Tento výrobek obsahuje maximálně 625g/l VOC [5.22 lbs/gal]

Bezpečnostní informace:

Přečtěte si prosím příslušný bezpečnostní list