

## *TECHNICKÝ LIST*

# OBOUSTRANNÁ PÁSKA

**Objednací číslo:** 48310, 48320, 48330

**Určený způsob použití:** trvalé aplikace

### **Popis:**

Tato oboustranná pěnová montážní páska je navržena pro použití k trvalým aplikacím, kde se lze setkat s vysokým smykem a značným zatížením, i když je vystavena UV záření, změkčovadlům a širokému teplotnímu rozsahu.

### **Lepidlo**

- Permanentní zasítované akrylátové lepidlo.
- Citlivé na tlak, poskytuje vysokou přilnavost.
- Vynikající výkon ve smyku.

### **Nosič:**

- > 1,1 mm PE pěna s uzavřenými buňkami
- > Hustota: 50 kg/m<sup>3</sup>
- > Barva: černá

### **Vložka:**

- > Polyetylen s nízkou hustotou (LDPE)
- > Barva: červená
- > Snadné uvolnění

### **Aplikace:**

#### AUTO

- > Upevnění vnějších ozdobných lišt a bočních lišt
- > Montáž emblémů a odznaků

#### PRŮMYSL

- > Nápisové panely
- > Vnitřní a venkovní použití

### **Technické detaily:**

180° odlupovací přilnavost  
Pevnost v tahu  
Rozsah provozních teplot  
Odolnost vůči rozpouštědlům  
UV-odolnost  
Odolnost proti vlhkosti

nerezová ocel  
1300 GF/cm  
5,9 kg/cm<sup>2</sup>  
-20 °C ->  
+ 100 °C  
DOBRÁ  
DOBRÁ



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE)

## **Aplikace:**

Teplota: mezi +15°C a +30°C. Povrch musí být čistý a zbavený prachu a mastnoty. Lepidlo citlivé na tlak musí být aplikováno maximálním tlakem, aby bylo dosaženo maximální úrovně tlaku. Uvedené úrovně výkonu bude dosaženo po době lepení 24 HRS při 23 °C.

## **Skladování a životnost:**

Skladujte v suchu a na dobře větraném místě, v těchto podmínkách bude trvanlivost minimálně jeden rok

Výše uvedené informace jsou uvedeny v dobré víře, ale uživatel by se měl ujistit, že výkon produktu je pro jeho aplikaci dostatečný. Uvedené hodnoty jsou průměrné a neměly by být brány jako maximální nebo minimální hodnoty pro specifické účely. Chamäleon oboustranná páska nemůže být zodpovědná za selhání produktu, pokud nebylo provedeno úplné testování. Klient se musí rozhodnout o vhodnosti pásek pro své vlastní aplikace.