

**TECHNICKÝ LIST****CHAMALEON SILNOVRSTVÝ PLNIČ**

<b>Objednací číslo:</b>	<b>26040, 26041, 26042</b>
<b>Určený způsob použití:</b>	Opravy automobilů / příprava
<b>Obecná charakteristika:</b>	Chamaleon silnovrstvý plnič je zdokonalený plnič s vynikajícími plnicími vlastnostmi a krytím. Je velmi vhodný pro vyrovnání povrchových škrábanců a drobných nepravidelností v pískovaných površích. Nabízí vynikající přilnavost na polyesterové plnivo, plasty a kov. Má velmi dobrý tok, je znovu přestříkatelný za mokra a snadno brousitelný.
<b>Vlastnosti produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zdokonalený 1K plnič s vynikajícími plnicími vlastnostmi a krytím</li><li>• Možnost aplikace mokré na mokré</li><li>• Dobrá přilnavost ke všem kovovým povrchům</li><li>• Velmi hladký tok</li></ul>
<b>Technická charakteristika:</b>	
<b>Základ pojiva:</b>	NC Akrylátová pryskyřice
<b>Barva:</b>	šedá, černá, bílá
<b>Vůně:</b>	rozpuštědlo
<b>Účinnost:</b>	400 ml stačí na cca. 1,25 - 1,75 m <sup>2</sup>
<b>Podklad:</b>	čistý kov, broušený, základní nátěr náhradních dílů, broušený, vytvrzené nátěry, broušené, polyesterové substráty, broušené
<b>Teplotní odolnost:</b>	do 110°C
<b>Stabilita při skladování:</b>	10 let, je-li k dispozici vhodné skladování (= 10 ° - 25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
<b>CARB kategorie:</b>	základní nátěr karoserie
<b>Hodnota PW MIR:</b>	0,66

## Použití:

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho

- Je-li to vhodné, odstraňte veškerou rez z poškozených oblastí
- Povrch důkladně očistěte a obracejte
- Poškozené místo musí být suché a zbavené mastnoty a prachu
- Třeste plechovkou po dobu 2 minut
- Proveďte testovací střík
- Očistěte podklad silikonovým odmašťovačem
- Nepřetírejte polyesterovými výrobky

## Životní prostředí a označení:

**Šetrné k životnímu prostředí:** Výrobky neobsahují 100% těžkých kovů. Uzávěry a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

**Likvidace:** Do recyklačního kontejneru nebo do vhodné nádoby pro recyklovatelné odpady by měly být ukládány pouze zcela vyprázdňené plechovky. Plechovky, které nejsou prázdné, by měly být zlikvidovány jako „speciální odpad“.

**Označení:** Všechny výrobky splňují skutečné předpisy pro označování podle Pokynů pro přípravu 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324 / EWG o aerosolu ve skutečně platné verzi.