



Balenie

- Kartúša 280 ml

Farba

- Biela

Technický list

TL 03_17 Akrylový štukový tmel

Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie s prísadou kremičitého piesku. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj so štukovou štruktúrou.

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel
- Antikoróznny, mrazuvzdorný
- Vysoká príľnavosť na polystyrén, omietky, tehlové steny, betón a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými fasádnymi nátermi

Použitie

- Interiér a exteriér*
- Opravy trhlin a prasklín v štukovej omietke, stenách, betóne
- Tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a stenami s požiadavkou štukového efektu
- Tmelenie okenných parapetov, podhládových kaziet, škár medzi schodiskom a stenou

Technické údaje

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| Základ | akrylátová disperzia | | |
| Konzistencia | tixotropná pasta | | |
| Hustota | g/ml | 1,9 | |
| Sušina | % | 91 | |
| Tepelná odolnosť' | °C | -20 / +75 | po vytvrdnutí |
| Tepelná odolnosť' | °C | -15 | pri preprave |
| Aplikačná teplota | °C | +5 / +40 | |
| Rýchlosť nanášania | g/min | 540 | pri hr. 3 mm a tlaku 4 Bar |
| Doba vytvorenia povrch. vrstvy | min | ≈ 5 | pri 23°C / 55% rel. vlhk. |
| Ťažnosť' | % | 70 | DIN 53 504 |
| Stekavosť' | mm | < 2 | ISO 7390 |
| Tvrdosť podľa Shore A (3s) | ° | 40 ± 3 | DIN 53 505 |



| | | | |
|------------------------------------|---------|---|--------------------------------|
| Skladovateľnosť | mesiace | 24 | pri teplotách od +5°C do +25°C |
| Minimálna šírka škáry | mm | 4 | |
| Maximálna šírka škáry | mm | 25 | |
| Približná spotreba | vzorec | $\text{dĺžka škáry}[m] = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka[mm]} \cdot \text{hlbka[mm]}}$ | |
| Približná spotreba z 310 ml | m | 11,6 | pre škáru 4 x 6 mm |

Špecifikácia

EN 15651-1 : F-EXT-INT 7,5P

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na miesta zaťažené vlhkom a vodou, použitie na PE, PP, PMMA, PC, živичné podklady a teflón. Nepoužívať v uzavretých konštrukciách.

*Pre použitie v exteriéri len v suchých podmienkach a najmenej 5 hodín po aplikácii chrániť.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Ošetrovanie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ochrániť penetračným náterom S2802A alebo S-T70, prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.

Čistenie

Materiál: technickým benzínom

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 18.11.2022

Vyhotovené dňa 14.11.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.