



## Technický list

### TL 08.41 Kobercová obojstranne lepiaca páska s textilnou výstuhou

#### Výrobok

Upevňovacia obojstranne lepiaca páska z bavlneného nosiča so špeciálnym syntetickým gumovým lepidlom. Ochranná separačná vrstva je tvorená hladkým hnedo sfarbeným silikónovým papierom, ktorý je pred aplikáciou nutné odstrániť.



#### Vlastnosti

- Okamžite a jednoducho použiteľná
- Prilnavosť k väčšine materiálov
- Výborná priľnavosť na hladké materiály

#### Použitie

- Špeciálne určené na trvalé upevňovanie kobercov, kobercových dlaždíc, soklov, profilov, stropných lišt a dekoračných fólií

#### Balenie

- Šírka 50 mm, dĺžka 5 m
- Šírka 50 mm, dĺžka 10 m
- Šírka 50 mm, dĺžka 25 m

#### Farba

- Biela (hnedá)

#### Technické vlastnosti

Nosný materiál	polyesterová tkanina		
Lepidlo	syntetická guma		
Kompatibilita s akrylovými lepidlami a sklom	áno		
Hrúbka	µm	150	s krycou páskou 220



Tepelná odolnosť	°C	-10 / +75	
Aplikačná teplota	°C	+2 / +30	
Statická šmyková prídržnosť 1 kg závažia	hod	>168	
Prídržnosť k nerezovej oceli	N/25mm	20	

## Prídržnosti

Počiatočná prídržnosť	Veľmi dobrá
Konečná prídržnosť	Veľmi dobrá
Dynamická stabilita	Veľmi dobrá
Prídržnosť na rovný povrch	Veľmi dobrá
Priľnavosť k drsnému povrchu	Veľmi dobrá
Odolnosť voči starnutiu	Dobrá
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Dobrá
Chemická odolnosť	Obmedzená
Pena	Dobrá
Guma	Veľmi dobrá
Tkanina	Veľmi dobrá
Sklo/Keramika	Veľmi dobrá
Drevo	Veľmi dobrá
PVC, PC, ABS	Veľmi dobrá
PP, PE	Veľmi dobrá
Papier, Kartón	Veľmi dobrá

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

## Skladovanie

V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe v suchých skladovacích priestoroch pri teplotách od  $+23 \pm 2$  °C, chránená pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi a pri 45 - 55 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

## Aktualizácia

Aktualizované dňa 20.02.2023

Vyhotovené dňa 10.04.2003

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za*



# Den Braven

*akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*