



ESMAL® KONTAKT

ADHÉZNY MOSTÍK

Použitie: **ESMAL KONTAKT Adhézny mostík** je špeciálny, vodouriediteľný náter určený na zvýšenie prídržnosti nasledujúcej vrstvy farby na nasiakavané až nenasiakavané stavebné materiály ako napr. drevo, OSB dosky, prírodný kameň, betónové povrchy, tehly, vápenno-cementové a sádrové omietky, umakart, sadrokartónové dosky, pri aplikácii lepenia obkladu na obklad a pod.

Zloženie: Zmes jemných anorganických plnív dispergovaných v polymérnej disperzii s vynikajúcimi parametrami prídržnosti.

Farba: Biela (po vyschnutí tvorí mliečne zakalený film)

Spôsob nanášania: Štetcom, valcom alebo striekaním na čistý, suchý, pevný a dostatočne vyzretý podklad bez častíc prachu a mastnoty. Teplota okolia, podkladu a náteru nemá byť menšia ako +5°C!

Riedenie: Materiál je pripravený na použitie. Podľa potreby a nasiakavosti podkladu možno riediť vodou do max. 10%, t.j. na 1kg náteru 1dcl (100ml) vody.

Vlastnosti: **Vyznačuje sa:**

- vynikajúcou prídržnosťou až 2,20MPa
- vysokou paropriepustnosťou v triede 2.
- neobsahuje veľké častice plnív, t.j. vytvára hladký, kompaktný film, vhodný ako povrchová úprava pred aplikáciou farby
- vytvára vodoodpudivý film odolný poveternostným vplyvom
- materiál nesedimentuje v obale

Obsah sušiny	68%
Objemová hmotnosť	1,47 kg/l
Viskozita	12 000 – 14 000 mPa.s (podľa Brookfielda 5/12)
pH	8,3 – 8,6
Prídržnosť	2,2 N/mm ² (meraná na betóne)
Nasiakavosť vody	V2 = 38,88 g/m ² .d
Paropriepustnosť	trieda 2. (podľa EN ISO 7783-2)

Doba schnutia: 4 hodiny pri T = 20° C a rel.vlhkosti 65%, v závislosti od podkladu (merané na betóne).

Doba vytvrdnutia: 12 hodín pri T = 20° C a rel.vlhkosti 65%, v závislosti od podkladu (merané na betóne).



Upozornenie: Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C! Je potrebné dodržiavať technologický postup popísaný v odseku "Spôsob nanášania"!

TECHNICKÝ LIST



- Skladovateľnosť:** Skladovať pri teplotách: od +5 °C do +25 °C. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby. Po otvorení (nariedení) spotrebujte do 14 dní.
- Informácie o VOC:** Podľa smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. c.) je hraničná hodnota pre max. obsah VOC (platná od 1. 1. 2010) 40 g/l. **Vo výrobku v stave pripravenom na použitie je: < 3g/l.**
- Bezpečnosť pri práci:** Je uvedená v karte bezpečnostných údajov
- Balenia:** 1kg, 5kg, 25kg
- Výdatnosť:** cca. 4 - 5m² z 1 kg náterovej hmoty pri nenariedenom jednom nátere štetcom (závisí od nasiakavosti podkladu a spôsobu nanášania).
- Aktualizácia:** Aktualizácia bola vykonaná dňa 01.10.2021



Strana č. 2

sídlo: 3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, výroba: Areál-PD - Čsl.tankistov 7788/300C, 841 06 Bratislava
tel./fax: 02/6595 6863, 02/6595 7120, www.esmal.sk, e-mail: info@esmal.sk

