

Body C496

Dvousložkový akrylátový bezbarvý HS lak s vynikajícím rozlivem a vypnutím. Je vhodný na částečné i celoplošné lakování automobilů s hladkou strukturou. S použitím tužidla H753 schne při teplotě 23°C/16-17hod. a při teplotě 60°C/15-30min. Nanáší se ve dvou vrstvách na 1K báze ředidlové nebo vodouředitelné. Tuží se v poměru 2:1 tužidlem H752, H753 nebo H754.



Odstín

Transparent



Balení

1l, 5l